



## homakoll 268

Клей для напольных покрытий,  
контактный

Предназначен для укладки различных гибких покрытий (ковровых, ПВХ-линолеума, а также виниловых, ковровых плиток) на любые поверхности пола, в том числе на основания, не впитывающие воду (например, на старый линолеум, ламинированный паркет, керамическую плитку).



### ■ Свойства

- для впитывающих и невпитывающих оснований
- хорошо удерживает загибы рулонных материалов
- экономичный расход
- обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
- при затвердевании не подвергается усадке
- хорошо наносится зубчатым шпателем
- не содержит летучих растворителей
- пожаро- и взрывобезопасен
- морозостойкий

### ■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг.

### ■ Основа

Водная дисперсия акриловых сополимеров.

### ■ Технические характеристики

Химическая основа:	водная дисперсия акриловых сополимеров
Цвет:	бежевый
Вязкость, мПа·с:	35 000-90 000
Содержание нелетучих веществ, %:	65
Показатель pH	6,0-9,0
Нанесение:	зубчатый шпатель А1, А2, А3, В2
Расход:	250 – 360 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от основы
Открытое время:	10-15 минут – для впитывающих оснований, 60 минут – для невпитывающих оснований
Рекомендуемая рабочая температура:	+15°C - +20°C
Срок годности:	12 месяцев
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C

Морозостойкость:	5 циклов замораживания и оттаивания до -40°C, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре
Упаковка:	Пластиковое ведро 1 кг, 3 кг, 5 кг и 10 кг

#### ▪ **Требования к основанию**

Основание должно быть очищенным от остатков старого клея, мастики, пыли, жиров и масел; выровненным и просушенным. Для увеличения прочности сцепления с основанием рекомендуется загрунтовать основание универсальной грунтовкой (например, homakoll 04). В случаях очень рыхлых оснований глубоко проникающей грунтовкой (например, homakoll 05). Температура основания должна быть не ниже 15°C. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).

#### ▪ **Применение**

homakoll 268 поставляется в готовом к применению виде. Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Клей полностью готов к применению, перед использованием тщательно перемешать. Допускается образование полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением продукта, пленку удалить. Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется зубчатым шпателем А2 или валиком. Напольное покрытие укладывается на высохший клеевой слой. Высохший клеевой слой обладает сильной липкостью, но при сильном надавливании пальцем клей не переходит на палец. Не просушенный клеевой слой может привести к образованию воздушных пузырей под покрытием. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания. Качество склейки зависит от силы нажатия, которая будет применена при укладке. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и влажности не выше 75%. Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 48 часов. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

#### ▪ **Способ нанесения**

Зубчатый шпатель А1, А2, А3, В2.

#### ▪ **Расход**

250-360 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от основы.

#### ▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

#### ▪ **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C – 12 месяцев.